



Snickerifärg V Halvblank

januari 2016



Produktbeskrivning

Snickerifärg V Halvblank är en vattenburen halvblank snickerifärg av hög kvalitet som ger dina snickerier en yta med fin lyster. Snickerifärg V Halvblank används för målning inomhus på köksluckor, dörrar, karmar, socklar, lister m.m. Den är också lämplig till rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus. Snickerifärg V Halvblanks mycket låga tendens till klibb gör den även mycket lämplig för målning inuti ex köksskåp.

Behandling

Snickerifärg V Halvblank ska appliceras flödigt för att ge bästa utflytning och fyllighet.

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Sadolin Kvistlack V 2 gånger. Därefter grundas ytan med Sadolin Snickerigrund V. Spackling utföres efter grundning med Sadolin Snickerispackel. Slipa ytan med ett fint sandpapper och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med Snickerifärg V Halvblank.

Tidigare målade snickerier tvättas med Målartvätt och mattslipas. Ev. spackling görs med Sadolin Snickerispackel. Ev. grundning görs med Sadolin Snickerigrund V. Färdigstryk 1-2 gånger med Snickerifärg V Halvblank.

Grundstrykning respektive mellanstrykning med Sadolin Snickerigrund V skall torka över natt innan färdigstrykning sker med Snickerifärg V Halvblank för att bästa resultat skall erhållas.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akryllatex

Glans: Halvblank 40

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 8 m²/lit

Förpackning: 0,5, 1 och 2,5 liter

Baser: BW, BM, BC, Svart och S0502-Y

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d) 130g/l Innehåller Max 115g/l

Denna deklaration gäller vid kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.svanen.se



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.