



It's all wood needs

# Cuprinol Fasadlasyr Super

Mars 2019

## Produktbeskrivning

Cuprinol Fasadlasyr Super är en självrengörande vattenburen lasyr för behandling av trä utomhus som är utsatta för hårda väderpåfrestningar. Trälasyren ger en genomskinlig färgton, som framhäver träets ådring och struktur samtidigt som den skyddar mot sprickbildning och fuktupptagning. Cuprinol Fasadlasyr Super är snabbtorkande, ger en ljusäta och väderbeständig yta. Cuprinol Fasadlasyr Super skall alltid pigmenteras.



## Behandling

### Nymålning

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Impregnera Cuprinol Grundolja Träbas V på hela konstruktionen.
2. Stryk ytan 1-3 ggr med Cuprinol Fasadlasyr Super i önskad färgton. Slipa ytan lätt mellan strykningarna. Stryk i panelens längdriktning för att undvika överlappning.

### Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja Träbas V.
4. Stryk ytan 2-3 ggr med Cuprinol Fasadlasyr Super. Slipa ytan lätt mellan strykningarna.

## Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.

### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus  
**Bindemedelstyp:** Akrylat  
**Torktid 23°C 50% RF:** 2 timmar  
**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 6 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80% RF (65% RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten Max 5%  
**Verktyg:** Pensel  
**Färgåtgång:** 6-10m<sup>2</sup>/L  
**Förpackning:** 1, 5 och 10 liter  
**Baser:** BC, 257 MERANTI, 248 WALNUT, 254 SILVER BIRCH, 262 BLACK & BROWN, 261 BLACK  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
Denna deklaration gäller färglös kulör.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009