



It's all wood needs

Cuprinol Trägrund V

Februari 2019



Produktbeskrivning

Cuprinol Trägrund V är en vattenburen snabbtorkande Svane märkt Alkydemulsion/Akrylat grundfärg för nytt, eller tidigare målat trä. Cuprinol Trägrund V har god inträngning och vidhäftning till nytt och tidigare målat trä. Cuprinol Trägrund V förhindrar fuktupptagningen i träet.

Behandling

Nymålning

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

1. Impregnera med Cuprinol Grundolja Träbas V på hela konstruktionen, var framför allt noga med ändträ och utsatta delar.
2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund V
3. Färdigmåla med något av Cuprinols vattenburna täckfärger.

Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målarglätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Cuprinol Mögeltvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja Träbas V. Pågrunda därefter med Cuprinol Trägrund V. Är ytorna i dåligt skick måste man grunda hela ytan med Cuprinol Trägrund V.
4. Färdigmåla med något av Cuprinols vattenburna täckfärger.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Alkydemulsion/Akrylat

Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timmar

Övermålningsbar 10°C 85% RF: 6 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel, roller, spruta

Färgåtgång: 4-8m²/L

Förpackning: 1, 2,5, 5, 10 liters

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009