



EPS-BETONG


FÖR FYLLNADSARBETEN




7,5–9,5 liter/50 liter




3–7 min



ca 1 tim



30–500 mm



Inomhus

Produktbeskrivning:

EPS Betong är en lättmassa baserad på cement och EPS. Produkten är avsedd att användas på fasta underlag och träbjälklag.

Applicering:

Underlaget ska vara rent, fritt från damm och svaga partier eller annat som kan försämra vidhäftningen. Temperatur i underlag och lokal ska vara 10–25 °C. Ska massan appliceras med fast kontakt mot underlaget, ska detta primas innan med golvprimer. Produkten blandas med 7,5–9,5 liter vatten per säck om 50 liter. Vattenmängden beror på om produkten ska läggas ut manuellt, användas till fallbyggnad eller pumpas. Blandningen utförs med bormaskinsvisp, alternativt med avsedd blandarpump. Häll ut den blandade massan på golvet och jämna till ytan med slätspackel eller rivbräda.

Övrigt:

Produkten är klar för ytbeläggning ca 20–30 timmar efter utläggning. Åtgång 1 säck ger ca 46 liter färdigblandad massa.

Information om hälsa, miljö och säkerhet:

All produktinformation finns på vår hemsida www.byggmax.se

Förpacknings- & lagringsanvisning:

Lagras torrt på obruten plastad lastpall, 12 månader från produktionsdatum. Produktionsdatum anges på sidan av förpackningen.

Restprodukter:

Tomma förpackningar lämnas till förbränning. Restprodukt blandas med vatten, får härda och deponeras sedan som byggavfall. Får ej tappas i avloppsnät.

Tekniska data

Användningstid	ca 60 min
Gångbar	20–30 tim
Spackelskikt	30–500 mm

50 liter