

Cuprinol®

It's all wood needs

Cuprinol Träffärg

Mars 2020

Produktbeskrivning

Cuprinol Träffärg är en halvmatt och tixotrop (droppfri) täckande färg baserade på alkydolja. Produkten är avsedd för utvändig målning av trä, omålat eller tidigare behandlat med olje- eller alkydoljefärg. Används med fördel på kalla konstruktioner. Färgen är ej lämplig för ytor som tidigare är behandlade med vattenburna (akrylat) färger. Cuprinol Träffärg ger en väderbeständig, ljusäkta och vattenavvisande yta.

Behandling

Nymålning

Underlaget skall vara väl rengjort från smuts, påväxt och torrt (max 16% fuktkvot).

1. Impregnera hela ytan med Cuprinol Grundolja .
2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund
3. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Träffärg

Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja.
4. Pågrunda därefter med Cuprinol Trägrund.
5. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Träffärg.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Alkyd

Glans: Halvmatt

Torktid 23°C 50% RF: 12 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång: Nymålning 4-6m²/l

Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l

Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter

Baser: BW, BM, BC, 234 RED, 237 BLACK

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Denna deklaration gäller vit kulör.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009