

etab 5525

Produkt:	Byggfolietejp, flexibel. P-märkt och Sitac-godkänd.
Produktnummer:	5525
Material:	Polyetenfilm, nätförstärkt
Häftämne:	Akryl
Tjocklek:	0,34 mm
Häftförmåga:	>12 N/10 mm
Servicetemperatur:	-40°C/+80°C
Appliceringsstemperatur:	-10°C/+40°C (Rekommenderad appliceringsstemperatur > +5°C)
UV-resistens:	3 månader

Egenskaper: Flexibel tätningstejp av nätförstärkt polyeten med lösningsmedelsfritt häftämne av akryl. Extra hög häftförmåga. Hög diffusionstäthet. 50 års åldringsbeständighet. P-märkt och typgodkänd SITAC för användning som skarvning av byggfolie av polyeten, avsedd för luft- och ångspärr. Kan även tillhandahållas med delad liner samt i ark på rulle.

Möter kraven som ställs i DIN 4108-7.
Registrerad i BASTA-registret. Byggvarubedomd (BVD ID 89134).

Användningsområden: För permanent skarvning, lagning och tätning av åldringsbeständig byggfolie i polyeten. Som tätningstejp vid genomföringar i polyetenfolie. Även för permanent skarvning och försegling av vindskydd (HDPE/PP/PE-fleece) vid takläggning, bygg- och fasadarbete. Fäster även bra mot trä, glas, metall etc.

OBS! Skarven får ej belastas eller utsättas för spänning då detta innebär att tejpens egenskaper påverkas negativt.

Datum: 16-03-15

Ersätter: 13-09-13

Övriga uppgifter:

De tekniska uppgifterna bör betraktas som riktvärden.
Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tejpens kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att lagra tejperna i torr, mörk och sval lokal. Luftfuktighet ca 50 % och temperatur ca 18-23°C. Då vi icke känner till de förhållanden under vilka tejperna lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tejpens kvalitet vid leverans. Ansvar utöver fakturavärdet påtages ej.