



PUTSBRUK C


CS II




4,5 l/25 kg




7–10 min



ca 2 tim



5–10 mm



Inomhus- och utomhus

Produktbeskrivning:

Putsbruk C lämpar sig väl för slamning och putsning inomhus och utomhus. Produkten kan även användas till renovering av konstruktioner tidigare putsade med kalk/cementbaserat bruk samt till murning och putsning av tegelskorstenar inomhus.

Applicering:

Torrpulvret blandas med ca 4,5 liter (18 %) vatten/25 kg säck. Se till att blanda bruket väl. Blandningstiden är cirka 7–10 minuter vid maskinell blandning, lämpligtvis i planblandare. Var försiktig med att hålla i för mycket vatten även om blandningen ser torr ut, den blöter upp sig efterhand den blandas. För bästa resultat bör temperatur i underlag och lokal vara 5–30 °C. Produkten appliceras för hand med en max tjocklek på 10 mm per påslag.

Övrigt:

Nyproducerade ytor skyddas under minst 14 dygn mot temperaturer under 5 °C, direkt solstrålning, regn och stark blåst. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Materialåtgång ca 1,6 kg/m²/mm.

Information om hälsa, miljö och säkerhet:

All produktinformation finns på vår hemsida www.byggmax.se

Förpacknings- & lagringsanvisning:

Lagras torrt på obruten plastad lastpall, 12 månader från produktionsdatum. Produktionsdatum anges på sidan av förpackningen.

Restprodukter:

Tomma förpackningar lämnas till förbränning. Restprodukt blandas med vatten, får härda och deponeras sedan som byggavfall. Får ej tappas i avloppsnät.

Tekniska data

Putsbruksklass	C (CS II)
Bindemedel	Kalk/cement
Lufthalt	ca 18 %
Kornstorlek	≤ 3 mm
Användningstid	ca 2 tim
Tjocklek per påslag	5–10 mm

25 kg