

# Cuprinol®

It's all wood needs

## Cuprinol Träolja V

Mars 2020

### Produktbeskrivning

Cuprinol Träolja V är djuppenetrerande och extremt vattenavvisande Träolja. Cuprinol Träolja V är en träolja avsedd för tryckimpregnerat trä utomhus. Träolja V ger vid strykning en mjölkaktig ton som övergår till att bli färglös efter några minuter efter applicering.

Cuprinol Träolja V motverkar fukt och sprickbildning och bevarar träets naturliga lyster.

Cuprinol Träolja V går att pigmentera i olika kulörer vilket gör att oljan håller längre.



### Behandling

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Ev. gråträ slipas bort. Tryckimpregnerade trallar tvättas vid behov med Cuprinol Tralltvätt, skuras och eftersköljes med rikligt med vatten. OBS! Bleker och tar bort gammal olja och smuts.

2. Låt trallen torka och slipa av ytan så att oljan kommer att sugas in i träet.

3. Stryk 1-2 gånger med Cuprinol Träolja V tills träet är mättat. Dvs inte tar åt sig mer olja. Torka bort eventuellt överskottsolja efter ca 5-15 minuter beroende på temp, fuktighet och luftflöde.

**OBS!** Viktigt är att oljan inte bildar ett skikt på underlaget utan all olja skall penetrera ner i träet. Bildar oljan ett skikt kommer den att flagna.

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

### Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.

#### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus

**Bindemedelstyp:** Modifierad alkydemulsion

**Torrhalt:** ca 20%

**Torktid 23°C 50% RF:** 8 timmar

**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 12 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel

**Färgåtgång:** 8-12m<sup>2</sup>

**Förpackning:** 1 och 5 liter

**Rengöring:** Vatten

**Förvaras:** Frostfritt



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009