

Eldfast Bruk

Eldfast Bruk används till murning och fogning av rörgenomföringar i skorstenar, sotningsluckor och eldfast tegel i spisar och kakelugnar mm. Eldfast Bruk tål temperaturer upp till 1000 °C.

Arbetsbeskrivning

Eldfast Bruk blandas med 1-1,2 liter vatten per säck. Blandas för hand eller med maskinvisp i ca 5 minuter. Rengör och förvattna underlaget. Används till fog tjocklekar om 2-5 mm. Temperaturen får ej understiga 5 °C vid appliceringen. Utsätt inte bruket för värme första veckan. Eldfast Bruk ersätter inte eldfast lera.

Teknisk data

En 4,5 kg säck ger	ca 2,7 liter färdigt bruk
Användningstid vid 20°C	ca 1 timme
Börjar hårdna efter	ca 2 timmar

Förpackning

Levereras i papperssäck om 4,5 kg.

Lagring

Förvaras torrt. Skall användas inom 24 månader efter tillverkningsdatum.