

GROVBETONG

BASIC

C20/25

Användningsområde:

Grovbeton Basic C20/25 används vid gjutningsarbeten i skiktjocklekar från 50 mm och uppåt. Betongen passar till gjutningar av trappor, husgrunder, plintar, pelare, etc. Grovbeton Basic kan användas både inom- och utomhus.

Blandning:

Torrbruket blandas med vatten i en tombola, planblandare eller med en bormaskin och visp. Det går åt ca. 2,5 liter vatten/25 kg säck. Blanda betongen ordentligt, minst 10 minuter, tills den får en jämn och lättarbetad konsistens. Den färdigblandade betongen är arbetsbar i ca 1 timme.

Utförande:

Gjutstället rengörs väl och förvattnas. Inget fritt vatten får finnas i formen. För bästa resultat ska arbetstemperaturen vara mellan 10–25 °C. Används produkten vid temperaturer under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Den färdiggjutna ytan ska skyddas mot väta det första dygnet genom att täckas in med plast. Eftervattna ytan under minst 3–5 dygn för att få en långsam och bra uttorkning. För snabb uttorkning kan ge sprickbildningar samt försämrad hållfasthet.

Övrigt:

Åtgång: 2 kg/m²/mm.

Lagringsanvisning:

Säckarna lagras torrt. Produkten är hållbar i 12 månader från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning. Överblivet material blandas med vatten och får härdas. Det härdade materialet lämnas till återvinningscentralen som byggavfall. Produkten får ej tappas i avloppsnät.

För mer utförliga arbetsinstruktioner, säkerhetsdatablad och övrig produktinformation se www.byggmax.se.

Tekniska data

Tryckhållfasthetklass	C20/25
Lufthalt	ca 5 %
Kornstorlek	12 mm
Arbetsbar	ca 1 tim
Börjar härdas	ca 4 tim
Skiktstorlek	> 50 mm

25 kg