



GOLVOLJA

HERDINS GOLVOLJA

Alkydförstärkt olja för lutade, betsade eller obehandlade trägolv inomhus, av barr eller lövträ. Ger en behaglig yta med mycket träkänsla. Oljan ger en mättad, torr och behaglig yta. Herdins Golvolja finns som naturell och vitpigmenterad.

Den vita oljan är pigmenterad med titandioxid.



3 FÖRDELAR MED HERDINS GOLVOLJA

- Ger en behaglig yta med träkänsla.
- Torrhalt på 60-70%.
- Finns som naturell och vitpigmenterad.

Innehåll

Naturliga växtoljor, alkydharts, torkmedel, lågaromatisk lacknafta.

Färg

Naturell och vitpigmenterad.

Förpackning

Plastdunk, 3 L.

Underlag

Lutade, betsade eller obehandlade trägolv av barr eller lövträ.

Åtgång

3 liter räcker till ca 30 m².

Torktid

Torktid, 12-18 timmar, beroende på temperatur och luftväxling.

Art.nr	Produkt	Förpackning
102802	Golvolja Naturell	Plastdunk 3L
102803	Golvoljaa Vit	Plastdunk 3L

GÖR SÅ HÄR

Manuell behandling

Innan du påbörjar behandlingen bör du se till att ha följande; skyddshandskar, skoskydd, hink för oljan, bred pensel samt gummirakel med vitt gummi eller Herdins snabbstrykare. För borttagning av överskottsolja behövs luddfria trasor. Använd en vit fiberduk för polering. Redskap med långt skaft underlättar arbetet.

Förbehandling

Det lutbehandlade eller nyslipade golvet måste vara torrt och fritt från slipdamm. Rör om oljan i dunken ordentligt och se till att ingen bottensats med vitt pigment är kvar (gäller endast Herdins Golvolja vit).

Applicering

Häll över oljan i ett rent kärl som är så stort att man lätt får ner redskapen. Börja applicera oljan i brädans längdriktning, arbeta med 3-4 brädor åt gången tills hela golvet är behandlat. Ett stort golv kan behöva behandlas i sektioner, arbeta inte med större ytor än du kan behandla inom 15-20 minuter. Arbeta fram och tillbaka så att oljan blir väl inarbetad och jämt fördelad. Avsluta aldrig mitt på en bräda.

Torka bort överskottsolja med en luddfri trasa efter 15-20 minuter. Var noga med att ta bort olja som inte trängt in i träet. Upprepa behandlingen efter några timmar, när ytan känns torr. Det är alltid bättre att göra två s k tunna behandlingar än en flödig, eftersom intorkad överflödiga olja kan vara svår att ta bort. Var noga med att röra om oljan under arbetets gång.

Låt golvet torka i minst 24 timmar i rumstemperatur och efterpolera sedan det oljade golvet med vit fiberduk avsedd för polering. Vänta minst en vecka med att lägga mattor på det nyoljade golvet.

Efterbehandling

Efter ca 2 veckor ska en grundbehandling göras med Herdins Golvsåpa.

Rengöring av verktyg

Lågaromatisk lacknafta.

Hantering & Lagring

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av ångor. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Använd skyddshandskar. Tänk på risken för självantändning. Lagg använda trasor i vatten eller bränn dem.

Avfallshantering

Lämnas till miljöstation. För mer information kontakta din kommun.

Tänk på att

Skydda alltid omkringliggande ytor. Tänk också på att temperaturen är viktig för resultatet. Det ska helst vara normal rumstemperatur. Är det för varmt, torkar oljan för snabbt och du kan få problem med att hinna få bort överskottsolja. Är det däremot för kallt, då förlängs oljans torktid. Var också noga med att torka bort allt överskott av olja, för att undvika blanka partier. Undvik om möjligt nedsmutsning och våttorkning av golvet den första veckan, eftersom oljan behöver tid för att härda.

Information vid maskinell behandling hittar du på www.herdins.se

? KUNDERNAS TRE VANLIGASTE FRÅGOR

Vilka ytor kan jag behandla?

Vår golvolja fungerar på de flesta träytor så länge som ett gott underarbete har genomförts, läs våra rekommendationer om hur du förbereder din yta. Bästa resultat erhålls på trärena underlag som slipats. Tänk på att underlaget styr slutresultatet.

Kan jag göra halva ytan nu och nästa del senare?

Om du måste ta paus i ditt arbete gör du det lämpligast där en skillnad inte kommer att märkas. Avsluta aldrig mitt på en bräda.

Kan jag använda er Golvolja utomhus?

Alla våra golvprodukter är anpassad för inomhusbruk. För utomhusanvändning rekommenderar vi vår träolja eller kinesisk träolja.

